



أدزيفا

تعريف

أدزيفا معجون يستعمل لملئ الشقوق) الإسمنت، الجبس، أو الخشب (ذات عمق لا يتجاوز ٣ سم.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي .

الخصائص التقنية

- اللون : أبيض
- التجفيف : حسب سمك الطبقة (١ سم / ساعة درجة حرارة ٢٥م).
- السمك : ١ مم إلى ٣ سم
- أدوات الإستعمال : سكين طلاء.
- الكثافة : ٠,٣٦ كغ/لتر +/- ٠,٠٥ عند ٢٥ درجة مئوية.

تحضير السطح

- تحتاج المنطقة أن تكون نظيفة وسليمة وجافة قبل التطبيق :
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة
- الصنفرة بورق رملي خشن .
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون الجدار جافا نظيفا و خاليا من الغبار قبل التطبيق يطبق أدزيفا باستخدام سكين طلاء . بعد التجفيف، يطبق الدهان المرغوب فيه

طريقة الإستعمال

يجب أن يكون الجدار جافا نظيفا و خاليا من الغبار . طلاء طبقة من أدزيفا بواسطة سكين خاص و نقوم بتسوية الجدار حتى نحصل على مساحة مستوية . بعد التجفيف التام (سم / ساعة درجة حرارة) طلاء طبقة أولية من كولوكريل مطفي أو كولوشيلد

التجفيف

التجفيف : جاف بعد ٣٠ دقيقة.

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من ٥٣ ° م . اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة

التعليب

٥٠٠ مل - ١ لتر

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير . لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم ٣٥ .

إصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو(16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.