



أرابيسك



طريقة الإستعمال

- يجب تهيئ الجدار.
 - 1 - طلاء طبقة من الكولوفوندو و يترك يجف لمدة 12 ساعة .
 - 2 - طلاء طبقة أولى من الأرابيسك بواسطة فرشاة على مساحات صغيرة لا تتعدى 2 م² تفاديا للتجفيف السريع عند الطلاء .
 - 3 - بعد مرور 5 إلى 10 دقائق، تمرر قطعة بلاستيك خاصة فوق الأرابيسك حتى يتم الحصول على الشكل المرغوب فيه .
- بعد 12 ساعة، يستحسن طلاء طبقة ثانية من الأرابيسك بنفس طريقة المرحلة 2 و 3 (أنظر أعلاه).

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35° C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

2,5 كلغ.

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير. لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 27.

تعريف

أرابيسك دهان تزييني مائي خاص بالداخل يعطي أشكال سحابية تضيف على الجدران طابعا دافئا و مضيئا.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر: لؤلؤي و سحابي .
اللون : متوفر في 20 لون و 103 لون في نظام آلة التلوين.
المردودية : 7 إلى 8 م²/كلغ (طبقة واحدة) .
التخفيف : جاهز للإستعمال .
التجفيف : جاف بعد 24 ساعة .
أدوات الإستعمال : فرشاة - قطعة بلاستيك خاصة - رولة .
الكثافة : 1.12 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 108 +/- 10 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
يطبق أرابيسك باستخدام فرشاة، قطعة بلاستيك خاصة أو رولة.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.