



كاميليا



طريقة الإستعمال

- 1 - يجب تهيئ الحائط .
1 - نطبق طبقة من من دهان زيتي روابالكيد مطفي و تترك تجف لمدة 12 ساعة .
- 2 - نطبق طبقة سميكة من ديكور كاميليا بواسطة لفيفة .
- 3 - قبل أن تجف طبقة كاميليا نستعمل سكين من حجم صغير أو جلد شاموا للحصول على الشكل المرغوب فيه.

التخزين

ستة أشهر محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35°C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

800 مل - 4 كلغ.

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 154 .

تعريف

كاميليا دهان تزييني قابل للغسل لتزيين المجالات الداخلية، يتم الحصول على مظاهر مختلفة تبعاً للأدوات المستعملة في تطبيق المنتج.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

- المظهر: لامع و لؤلؤي .
- اللون : متوفر في 28 في نظام آلة التلوين.
- المردودية : 8 - 10 م²/كلغ .
- التخفيف : جاهز للإستعمال (يمكن تخفيفه حتى نسبة 5% بالماء) .
- التجفيف : جاف بعد 4 ساعات .
- أدوات الإستعمال : لفيفة - جلد شاموا أو سكين من حجم صغير .
- الكثافة : 1.05 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
- اللزوجة : 17000 +/- 2000 عند 25 درجة مئوية .

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
يطبق كاميليا باستخدام لفيفة، جلد شاموا أو سكين من حجم صغير.

إصدار: تشرين الأول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10 .

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.