



كولوكريل مطفي



طريقة الإستعمال

- 1- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل .
- 2- طلاء طبقتين من معجون طوب فيلر .
- 3- طلاء طبقة إلى طبقتين من معجون بوتلي ماكس .
- 4- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل .
- 5- طلاء طبقتين من كولوكريل مطفي .

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و
درجة حرارة أقل من 35° م .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة

التعليب

3,6 لتر - 16,2 لتر - 18 لتر

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم
. 117

تعريف

كولوكريل مطفي دهان مائي داخلي ذو تماسك جيد وتغطية عالية.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الخارجي.

الخصائص التقنية

المظهر : مطفي
اللون : أبيض
المردودية : 8 - 10م²/لتر
التخفيف : يمكن تخفيفه حتى نسبة 10 % من الماء
التجفيف : جاف بعد 4 ساعات
أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة
الكثافة : 1.28 كغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية
اللزوجة : 95 +/- 5 عند 25 درجة مئوية

تحضير السطح

- تحتاج المنطقة أن تكون نظيفة وسليمة وجافة قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة. ب
- الصنفرة بورق رملي خشن .
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
يطبق كولوكريل برايمر باستخدام رولة أو فرشاة
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5° م
و / أو رطوبة نسبية أعلى من 70% .

إصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو(16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.