



## كولوفلكس

### طريقة الإستعمال

قبل طلاء الجدار يجب أن يكون جاف و خالي من جميع العيوب بالنسبة للحائط القديم يجب إزالة الطبقات القديمة للدهان .  
يطبق دهان الكولوفلكس بالرولة .  
الطبقة الأولى تخفف بنسبة % 50 من الماء .  
الطبقة الثانية بدون تخفيف للحصول على سمك .  
يقدر ب 1 ملمتر على الأقل لمنع كل التسربات .

### التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 °C .  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة .

### التعليب

20 كلغ

### الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .  
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 16 .

### تعريف

كولوفلكس دهان مطاطي يستعمل للوقاية ضد تسرب المياه فوق جدار قديم أو جديد فوق تليس أو قرميد .

### مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الخارجي.

### الخصائص التقنية

المظهر : نصف لامع  
اللون : متوفر في عدة ألوان على نظام آلة التلوين  
المردودية : 1.5 - 2 م<sup>2</sup>/كلغ  
التخفيف : يمكن تخفيفه بالماء  
التجفيف : جاف بعد 6 - 8 ساعات - الطبقة الثانية : 24 ساعة  
أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة  
الكثافة : 58 - 61 كلغ/لتر +/- 2 عند 25 درجة مئوية  
اللزوجة : 50 +/- 10 عند 25 درجة مئوية

### تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- الصفرة بورق رملي خشن .
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

### خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق  
يطبق رويالكيد نصف لمعة باستخدام رولة أو فرشاة .  
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5° م  
و/أو رطوبة نسبية أعلى من 70 %.

إصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو(16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.