



# كولوفونديو

## طريقة الإستعمال

فوق مساحة جافة و مهيئة بشكل جيد نطبق منتوج كولوفونديو و نتركه يجف لمدة 12 ساعة .

بعد التجفيف الكامل نطبق الدهان التزييني المرغوب فيه .

## التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35°م .  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

## التعليب

1.6 لتر

## الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير.  
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 26.

## تعريف

كولوفونديو أساس مائي تحضيرى للدهانات التزيينية :  
أرابيسك، ستبلا، سيسيليا، ديكوساند، توارك، ديكوتير.

## مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

## الخصائص التقنية

التخفيف : يمكن تخفيفه بالماء حتى نسبة 15 % .  
المظهر : مطفي  
اللون : أبيض و متوفر في ألوان متعددة حسب كتالوج الدهانات التزيينية  
التجفيف : جاف بعد ساعة - الطبقة الثانية : بعد 12 ساعة  
المردودية : 9 - 11 م<sup>2</sup> / لتر  
أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة  
الكثافة : 1.6 كلغ/لتر +/- 0.1 عند 25 درجة مئوية  
اللزوجة : 130 +/- 5 عند 25 درجة مئوية

## تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.  
■ حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.  
■ الصنفرة بورق رملي خشن .  
■ إزالة الغبار .  
■ الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

## خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.  
يطبق كولوفونديو باستخدام رولة أو فرشاة .  
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°م  
و/أو رطوبة نسبية أعلى من 70 %.

اصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو (16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.