

كولوبلاست

طريقة الإستعمال

- 1- طلاء طبقتين من معجون طوب فيلر/ بوتري لوكس
- 2- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل
- 3- طلاء طبقتين من كولوبلاست KSA

التجفيف

الجفاف السطحي : 15 دقيقة
الجفاف التام : ساعة
الزمن الفاصل بين طبقتين متتاليتين : الحد الأدنى 3 ساعات

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35° م .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

15 لتر

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج بخطر حسب المعايير.
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة.

تعريف

دهان مائي أبيض مطفي، يعتمد في تصنيعه على المستحلبات الاكربليكية النقية.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر : مطفي
اللون : أبيض و متوفر في مئات الألوان على نظام آلة التلوين.
المردودية : 4.5 - 5 م²/كغ حسب مسامية السطح.
التجفيف : يمكن تجفيفه بالماء حتى نسبة 10 %
التجفيف : ساعة - الطبقة الثانية : 3 ساعات
أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة
الكثافة : 1.60 كغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية
اللزوجة : 340 +/- 50 بواز عند 25 درجة مئوية

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- الصنفرة بورق رملي خشن .
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يستخدم كولوبلاست KSA في التطبيقات الداخلية على السطوح الإسمنتية والجبسية مخصص للأشغال الإعتيادية.
يتميز ببياض جيد وتغطية عالية، إنسيابي وجيد التسوية .
يطبق كولوبلاست KSA باستخدام رولة أو فرشاة. لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5° م و/أو رطوبة نسبية أعلى من 70 %.

إصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو (16/10) .

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.