

كولوبور



التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التغليف الأصلي .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

750 مل - 4.5 لتر.

الصحة و السلامة

قد يؤدي إلى الوفاة عند بلعه أو دخوله المسالك الهوائية،
مضر عند استنشاقه و عند ملامسته للجلد .
لمزيد من المعلومات، الإطلاع على ورقة بيانات
السلامة رقم 97.

تعريف

كولوبور ورنيش سيليلوزيك يستعمل لسد ثقب
الخشب مما يجعله أكثر نعومة تساعد في لمعان و
التصاق جيد للطبقات النهائية.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي.

الخصائص التقنية

المظهر : كامد .
اللون : أصفر .
المردودية : 14 - 16 م²/لتر .
التخفيف : دوليو سيليلوزيك (33) .
التجفيف : 30-40 دقيقة - الطبقة الثانية بعد ساعة .
أدوات الإستعمال : فرشاة - مسدس الضغط .
الكثافة : 0.95 كغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 45 +/- 5 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.

خصائص التطبيق

يطبق كولوبور باستخدام فرشاة أو مسدس الضغط .
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 7°م و/
أو رطوبة نسبية على درجة 70٪.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.