



كولوشيلد مطفي

طريقة الإستعمال

- 1- طلاء طبقة من برايمر كولوشيلد .
- 2- طلاء طبقتين من معجون طوب فيلر .
- 3- طلاء طبقة من برايمر كولوشيلد .
- 4- طلاء طبقتين من كولوشيلد مطفي .

التجفيف

التجفيف: جاف بعد 4 ساعات.

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التغليف الأصلي
و درجة حرارة أقل من 35° م .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة

التعليب

3,6 لتر - 16,2 لتر - 18 لتر

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير.
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم
119 .

تعريف

كولوشيلد مطفي دهان مائي خارجي ذو مقاومة عالية .

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي .

الخصائص التقنية

- المظهر : مطفي
- الأساس : أساس P - أساس TR
- اللون : أبيض و متوفر في مئات الألوان على نظام آلة التلوين
- المردودية : 10 - 12 م² / لتر
- التخفيف : يمكن تخفيفه حتى نسبة 10 % من الماء
- التجفيف : جاف بعد 4 ساعات أدوات
- الإستعمال : رولة - فرشاة
- الكثافة : أساس P 1.52 +/- 0.05 كلغ/ لتر عند 25 درجة مئوية
- أساس : TR 1.52 +/- 0.05 كلغ/ لتر عند 25 درجة مئوية
- اللزوجة : 115 +/- 10 عند 25 درجة مئوية

تحضير السطح

- تحتاج المنطقة أن تكون نظيفة وسليمة وجافة قبل التطبيق:
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة
- الصنفرة بورق رملي خشن.
- إزالة الغبار.
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق
يُطبق كولوشيلد مطفي باستخدام رولة أو فرشاة
لا يُطبق في ظروف رطوبة مع درجات حرارة أقل من 5°م و/أو
رطوبة نسبية أعلى من 65% .

إصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو(16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.