



# كولو شيلد برايمر

## طريقة الإستعمال

- 1- طلاء طبقة من برايمر كولو شيلد .
- 2- طلاء طبقتين من معجون طوب فيلر .
- 3- طلاء طبقة من برايمر كولو شيلد.
- 4- طلاء طبقتين من كولو شيلد.

## التجفيف

التجفيف : جاف بعد 4 ساعات

## التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 °C .  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة .

## التعليب

4 لتر - 18 لتر

## الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .  
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 118 .

## تعريف

كولو شيلد برايمر هو أساس مائي خارجي يحمي الجدار من القلايات، يسمح بنفاذ بخار الماء، الماء والالتصاق الجيد للطبقات النهائية للطبقات النهائي.

## مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الخارجي.

## الخصائص التقنية

- المظهر : مطفي
- اللون : أبيض
- المردودية : 8 - 10 م<sup>2</sup>/لتر.
- التخفيف : يمكن تخفيفه حتى نسبة 10 % بالماء
- التجفيف : جاف بعد 4 ساعات
- أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة
- الكثافة : 1.27 كجم / لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية
- اللزوجة : 95 +/- 5 عند 25 درجة مئوية

## تحضير السطح

- تحتاج المنطقة أن تكون نظيفة وسليمة وجافة قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- الصنفرة بورق رملي خشن.
- إزالة الغبار.
- الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

## خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.  
يطبق كولو شيلد برايمر باستخدام رولة أو فرشاة لا يطبق في ظروف رطوبة مع درجات حرارة أقل من 5°م و/أو رطوبة نسبية أعلى من 80 % .