



ديكوصول



طريقة الإستعمال

- يجب تهيئ الدعم جيداً .
- 1 - طلاء طبقتين من فوندو ديكوصول ويترك يجف لمدة 12 ساعة .
 - 2 - طلاء طبقة رقيقة و منتظمة من ديكوصول بواسطة مالج إينوكس و يترك يجف لمدة 4 ساعات .
 - 3 - طلاء طبقة ثانية من ديكوصول بحركات متقاطعة و مرنة ثم ينعم بالمالغ للحصول على مساحة ناعمة .
 - 4 - يترك يجف لمدة 8 ساعات ثم يصقل بصوف معدني ناعم .
- لحماية ديكوصول على الأرضيات يجب طلاء طبقتين من ورنيش ديكوصول .
ملحوظة : طلاء ورنيش ديكوصول من أجل قابلية الغسل و مقاومة الإحتكاك .

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة .

التعليب

2 لتر .

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير . لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 103 .

تعريف

ديكوصول دهان تزييني خاص بالأرضيات و الجدران ذو مظهر مصقول يتلائم مع غرف النوم و الصالونات و المطابخ و الحمامات . ديكوصول يطبق فوق الإسمنت و الخرسانة و السيراميك .

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي .

الخصائص التقنية

المظهر : مصقول .
اللون : متوفر في 5 لون و 28 لون في نظام آلة التلوين .
المردودية : 5 م²/لتر (طبقتين) .
التخفيف : جاهز للإستعمال .
التجفيف : جاف بعد 24 ساعة .
أدوات الإستعمال : سكين - رولة - مالج إينوكس .
الكثافة : 1.40 كغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق .
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة .
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر .

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق .
يطبق ديكوصول باستخدام سكين، رولة أو مالج إينوكس .

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10 .

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا .