



إيبوكسيدور



طريقة الإستعمال

يجب خلط المكونين بالنسب التالية:
-80% من الأساس إيبوكسي .
-20% من المجفف .

يجب إستعمال المنتج بعد 15 إلى 30 دقيقة من خلط المكونين .
لا يمكن إستعمال المنتج بعد أربع ساعات من خلط المكونين
في درجة حرارة 25°م .

يستعمل المنتج بواسطة رولة على سطح جاف و خالي من الغبار .

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة
أقل من 35
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة .

التعليب

4 كلغ - 16 كلغ

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم
33.

تعريف

دهان بمكونين ذات مقاومة كيميائية قصوى لحماية الأسطح
الصناعية و أرضيات المرائب .

مجال الإستخدام

مصمم للإستعمال الداخلي .

الخصائص التقنية

المظهر : نصف لامع
اللون : متوفر في عدة ألوان على نظام آلة التلوين
المردودية : 3 - 5 م²/كلغ
التخفيف : مخفف إيبوكسي H303
التجفيف : جاف بعد 12 ساعة - الطبقة الثانية : 24 ساعة
أدوات الإستعمال : رولة
الكثافة : أساس P: 1.46 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة
مئوية : أساس TR: 1.50
اللزوجة : 100 +/- 10 عند 25 درجة مئوية

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناهما قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- الصفرة بورق رملي خشن .
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناهما قبل التطبيق
يطبق إيبوكسيدوربا استخدام رولة أو فرشاة
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°م
و/أو رطوبة نسبية أعلى من 70٪.

إصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو(16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.