



# فليكسومات



## التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 °C .  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

## التعليب

1 كلغ - 5 كلغ - 20 كلغ.

## الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .  
لمزيد من المعلومات الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 59 .

## تعريف

دهان خاص نصف مرن ذو قاعدة إكريليكية قابلة للغسل و يتميز بمقاومة جيدة للعوامل الخارجية.

## مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الخارجي.

## الخصائص التقنية

المظهر: كامد.  
اللون: أبيض - أحمر.  
المردودية: 3 م<sup>2</sup>/كلغ (استعمال كولوبريم) .  
2.5 م<sup>2</sup>/كلغ (دون استعمال كولوبريم) .  
التخفيف: يخفف بالماء .  
التجفيف: 6 - 8 ساعات - طبقة ثانية بعد 24 ساعة .  
أدوات الإستعمال: لفيفة - مسدس الضغط - فرشاة .  
الكثافة: 1.66 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .  
اللزوجة: 560 +/- 50 عند 25 درجة مئوية.

## تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.  
■ حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.  
■ إزالة الغبار .  
■ الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

## خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.  
يطبق فليكسومات باستخدام لفيفة أو فرشاة .  
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5°م  
و/أو رطوبة نسبية على درجة 70٪.

إصدار: تشرين الأول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.