



فورمورال



التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

5 كلغ - 30 كلغ.

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات الإطلاع على ورقة بيانات السلامة
رقم 96.

تعريف

دهان أولي خاص بالخشب و الجبس كما يستعمل فوق الدهانات القديمة لتثبيت الطبقات النهائية بشكل جيد و الحصول على جودة عالية.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي.

الخصائص التقنية

المظهر: نصف لامع .
اللون : أبيض .
المردودية : 4 - 5 م²/كلغ .
التخفيف : يخفف بالوايت سبيريت (66) .
التجفيف : 5 ساعات - الطبقة الثانية : بعد 12 ساعة .
أدوات الإستعمال : فرشاة - لفيفة
الكثافة : 1.57 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 100 +/- 5 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
■ حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
■ إزالة الغبار .
■ الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
يطبق فورمورال باستخدام رولة أو فرشاة.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 10/16.

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.