



أمبريكس



التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 °C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

1 لتر- 5 لتر- 20 لتر.

الصحة و السلامة

قابل للإشتعال و ضار للبشر، قد تسبب تلفا رئويا في حال بلعها .
تجنب تسريب المادة للبيئة .
لمزيد من المعلومات الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 07.

تعريف

طبقة أولية مخففة بالوايت سبيريت لحماية المساحات الجديدة.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الخارجي.

الخصائص التقنية

المظهر: نصف لامع .
اللون : شفاف .
المردودية : 14 - 16 م²/لتر (حسب نوعية أدوات التطبيق المستعملة) .
التخفيف : يخفف بالوايت سبيريت (33D) .
التجفيف : ساعة و نصف - الطبقة الثانية : بعد 3 ساعات .
أدوات الإستعمال : فرشاة - لفيفة .
الكثافة : 0.9 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 45 +/- 10 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
■ حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
■ إزالة الغبار .
■ الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

طبق أمبريكس باستخدام فرشاة أو لفيفة .
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 7°م
و/أو رطوبة نسبية على درجة 70%.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.