



كنز



طريقة الإستعمال

- 1- يجب تهيئ الجدار.
1- تطبق طبقة أولية من الكولوفونديو الأبيض (مدة التجفيف 12 ساعة) .
- 2- طلاء طبقة أولى من كنز بواسطة فرشاة بطريقة متقاطعة على مساحات صغيرة لا تتعدى 2م² تفاديا للتجفيف السريع عند الطلاء .
- 3- مباشرة بعد ذلك، نمرر فرشاة نظيفة بنفس الطريقة للحصول على المظهر المرغوب فيه .
بعد 4 ساعات يستحسن طلاء طبقة ثانية من كنز بنفس طريقة المرحلة 2 و 3 (أنظر أعلاه).

التخزين

سنة محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35° C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

2,5 كلغ.

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير.
لمزيد من المعلومات الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 171.

تعريف

كنز دهان تزييني مائي يضافي على جدرانكم طابعا دافئا و أنيقا بمظهره المتألئ.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر: لؤلؤي .
اللون : متوفر في 30 لون و 53 في نظام آلة التلوين .
المردودية : 11 - 13 م²/كلغ .
التخفيف : جاهز للإستعمال (يمكن تخفيفه حتى نسبة 5 % بالماء) .
التجفيف : جاف بعد 4 ساعات .
أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة .
الكثافة : 1.27 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
اللزوجة : 30000 +/- 10 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
- * حك السطح بقوة بفرشاة خشنة .
- * إزالة الغبار .
- * الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
يطبق كنز باستخدام رولة أو فرشاة.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/ 10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.