



ميطالاك



التخزين

سنة محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

1 كلغ - 5 كلغ - 15 كلغ.

الصحة و السلامة

لمزيد من المعلومات الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 94.

تعريف

ميطالاك دهان سانتيتيك سريع التجفيف لامع للأشغال الداخلية و الخارجية يتميز بعدة مزايا :
مردودية جيدة، لمعان جيد، تغطية عالية، تجفيف سريع.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي.

الخصائص التقنية

المظهر : لامع .
اللون : أبيض، يمكن تلوينه بـ 2 بلتانت كلوبات .
المردودية : 9 م²/كلغ .
التخفيف : يخفف بالوايت سبيريت D66 أو المخفف سيليلوزيك D33 أو D55 .
5 إلى 10% بالفرشاة أو اللفيفة .
30 إلى 40% بالمسدس .
التجفيف : 6 ساعات - الطبقة الثانية بعد 24 ساعات .
أدوات الإستعمال : لفيفة - فرشاة .
الكثافة : 1.16 كلغ/لتر +/- 0.05 عند درجة مئوية 25 .
اللزوجة : 100 +/- 5 عند درجة مئوية 25 .

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق .
يطبق ميطالاك باستخدام لفيفة أو فرشاة .
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5م° و /
أو رطوبة نسبية على درجة 70%.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.