



# بوريكس

## التخزين

سنة محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 C° .  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

## التعليب

750 مل - 5 لتر - 20 لتر.

## الصحة و السلامة

قد يؤدي إلى الوفاة عند بلعه أو دخوله المسالك الهوائية، مضر عند استنشاقه و عند ملامسته للجلد .  
لمزيد من المعلومات، الإطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 2-03

## تعريف

ورنيش سيليلوزيك يستعمل لسد ثقب الخشب مما يجعله أكثر نعومة تساعد في لمعان عال و التصاق جيد للطبقات النهائية.

## مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

## الخصائص التقنية

المظهر: كامد .  
اللون: شفاف .  
المردودية : 12 - 14 م<sup>2</sup>/لتر .  
التخفيف : دوليو سيليلوزيك (33) .  
التجفيف : 30-40 دقيقة - الطبقة الثانية بعد ساعة .  
أدوات الإستعمال : فرشاة - مسدس الضغط .  
الكثافة : 0.97 كلغ/لتر +/- 0.02 عند 25 درجة مئوية .  
اللزوجة : 3 CF6 mn عند 25 درجة مئوية.

## تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.

## خصائص التطبيق

يطبق بوريكس باستخدام فرشاة، مسدس الضغط أو قطعة قماش .  
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 7°م و/أو رطوبة نسبية على درجة 70%.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.