

بوتي لوكس



طريقة الإستعمال

- 1- طلاء طبقة من دهان مائي .
- 2 - طلاء طبقة من بوتي لوكس.

التجفيف

التجفيف : جاف بعد ساعة

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي
وفي درجة حرارة معتدلة .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

25 كلغ

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير.
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم
11 .

تعريف

أندوي معجون يطبق على جميع المساحات (الاسمنت، الجبس، الألياف
والخشب و تهيئها بشكل جيد، يمتاز بسهولة استعماله والتصاقه الجيد.

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

- المظهر : كامد
- اللون : رمادي
- التخفيف : جاهز للاستعمال
- التجفيف : [ساعة
- المردودية : التمليط : 2 - 3 م²/كلغ - التليين : 3 - 4 م²/كلغ
- أدوات الإستعمال : سكين طلاء
- الكثافة : 1.73 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية
- اللزوجة : 1100 +/- 300 عند 25 درجة مئوية

تحضير السطح

- تحتاج المنطقة أن تكون نظيفة وسليمة وجافة قبل التطبيق :
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة
- الصفرة بورق رملي خشن .
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
يطبق بوتي لوكس باستخدام سكين طلاء .
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5° م و/أو رطوبة
نسبية أعلى من 70%.

اصدار: ايلول 2016 من قبل شركة كولورادو (16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.