



روايلكيد لامع

تعريف

روايلكيد لامع دهان زيتي داخلي ذو مقاومة عالية ضد الرطوبة .

مجال الاستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

الخصائص التقنية

المظهر : نصف لامع
الأساس : أساس P - أساس TR
اللون : أبيض و متوفر في آلاف الألوان على نظام آلة التلوين
المردودية : 12 م² / لتر
التخفيف : يمكن تخفيفه حتى نسبة 10 % من الوابت سيريت
التجفيف : جاف بعد 2 ساعات - الطبقة الثانية : 12 ساعة
أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة
الكثافة : 1.35 +/- 0.05 كلغ/لتر عند 25 درجة مئوية
اللزوجة : 85 +/- 10 عند 52 درجة مئوية

تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- الصنفرة بورق رملي خشن .
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق
يطبق روايلكيد نصف لمعة باستخدام رولة أو فرشاة .
لا يطبق في ظروف رطوبة مع درجات حرارة أقل من 5° م
و/أو رطوبة نسبية أعلى من 65 %.

طريقة الإستعمال

- 1- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل.
- 2- طلاء طبقتين من معجون طوب فيلر .
- 3- طلاء طبقة إلى طبقتين من معجون بوتني ماكس.
- 4- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل.
- 5- طلاء طبقتين من روايلكيد لامع .

التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التغليف الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 °C .
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة .

التعليب

3.6 لتر - 16.2 لتر

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 125.

إصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو (16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.