



# روايالكيد نصف لمعة

## طريقة الإستعمال

- 1- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل.
- 2- طلاء طبقتين من معجون طوب فيلر .
- 3- طلاء طبقة إلى طبقتين من معجون بوتني ماكس.
- 4- طلاء طبقة من برايمر كولوكريل.
- 5- طلاء طبقتين من رويالكيد نصف لمعة .

## التخزين

سنتين محكم الإغلاق داخل التغليف الأصلي و درجة حرارة أقل من 35 °C .  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة .

## التعليب

3.6 لتر - 16.2 لتر

## الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .  
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 126.

## تعريف

رويالكيد نصف لمعة دهان زيتي داخلي ذو مقاومة عالية ضد الرطوبة

## مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

## الخصائص التقنية

المظهر : نصف لامع  
الأساس : أساس P - أساس TR  
اللون : أبيض و متوفر في آلاف الألوان على نظام آلة التلوين  
المردودية : 12 م<sup>2</sup> / لتر  
التخفيف : يمكن تخفيفه حتى نسبة 10% من الوايت سبريت  
التجفيف : جاف بعد 2 ساعات - الطبقة الثانية : 12 ساعة

أدوات الإستعمال : رولة - فرشاة  
الكثافة : 1.35 +/- 0.05 كلغ/لتر عند 25 درجة مئوية  
اللزوجة : 75 +/- 10 عند 52 درجة مئوية

## تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- الصنفرة بورق رملي خشن .
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النظيفة إذا لزم الأمر.

## خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفاً، جافاً وناعماً قبل التطبيق .  
يطبق رويالكيد نصف لمعة باستخدام رولة أو فرشاة  
لا يطبق في ظروف رطبة مع درجات حرارة أقل من 5° م  
و/أو رطوبة نسبية أعلى من 65٪.

إصدار: أيلول 2016 من طرف شركة كولورادو (16/09).

تطور احتياجات عملائنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.