



ستيكو قصور

تعريف

ستيكو قصور دهان تزييني مائي خاص بالداخل والخارج قابل للغسل يمكن أن يطبق في الأماكن الرطبة (الحمامات و المطابخ) و الأماكن الخارجية (الواجهات و الشرفات).

مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي و الخارجي.

الخصائص التقنية

المظهر: رخامي و مطفي .
 اللون : متوفر في 15 لون و 103 لون في نظام آلة التلوين .
 المردودية : 3 إلى 4 م²/كلغ (طبقة واحدة) .
 التخفيف : جاهز للإستعمال (يمكن تخفيفه بالماء) .
 التجفيف : جاف بعد 24 ساعة .
 أدوات الإستعمال : سكين طلاء أو مالج إينوكس .
 الكثافة : 1.54 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .
 اللزوجة : 1000 +/- 200 عند 25 درجة مئوية.

تحضير السطح

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
 ■ حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
 ■ إزالة الغبار .
 ■ الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
 يطبق ستيكو قصور باستخدام سكين طلاء أو مالج إينوكس.

طريقة الإستعمال

- 1 - يجب تهيئ الجدار .
- 1 - طلاء طبقة أولية من ستيكو قصور .
- 2 - مباشرة بعد طلائها، تشكيل الديكور المرغوب فيه بواسطة سكين معجون أو مالج إينوكس .
- 3 - بعد 7 ساعات، حك لإزالة الغبار و صقل لإظهار تباين الألوان .
- 4 - مباشرة بعد ذلك، طلاء طبقة ثانية من ستيكو قصور .
- 5 - بعد 4 ساعات، صقل السطح لإظهار تباين الألوان و مظهر تداكت .

التخزين

سنة محكم الإغلاق داخل التغليف الأصلي و درجة حرارة أقل من 35° C .
 اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

التعليب

5 كلغ.

الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير .
 لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 12 .

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10 .

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا .