



## توارك

### طريقة الإستعمال

- 1- يجب تهيئ الجدار.
- 1- طلاء طبقة من الكولوفونودو ويترك يجف لمدة 12 ساعة .
- 2- طلاء طبقة من دهان التزيين توارك .
- (مخفف بالماء بنسبة % 20)، ويترك يجف لمدة 12 ساعة .
- 3- طلاء طبقة ثانية حتى طبقة ثالثة من توارك (مخفف بالماء بنسبة % 20) .
- 4- مباشرة نقوم بتعتيق السطح بواسطة مالج بلاستيكي مع القيام بحركات دائرية أو حركات أخرى حسب الشكل الهندسي المرغوب فيه.

### التخزين

- سنتين محكم الإغلاق داخل التعليب الأصلي ودرجة حرارة أقل من 35 C° .  
اجتناب درجات عالية من الحرارة أو البرودة.

### التعليب

2 لتر.

### الصحة و السلامة

لم يتم تصنيف هذا المنتج خطير حسب المعايير.  
لمزيد من المعلومات الاطلاع على ورقة بيانات السلامة رقم 65.

### تعريف

توارك دهان تزييني ذو مظهر براق و لؤلؤي خاص بالداخل، يتميز بتغيير لونه حسب الإنعكاسات الضوئية المسلمة و المعكوسة عليه.

### مجال الإستخدام

مصمم للاستعمال الداخلي.

### الخصائص التقنية

المظهر: براق و لؤلؤي.  
اللون : متوفر في 19 لون و 103 في نظام آلة التلوين.  
المردودية : 6 م<sup>2</sup>/لتر (طبقتين) .  
التخفيف : يمكن تخفيفه بالماء حتى نسبة % 20 .  
التجفيف : جاف بعد 24 ساعة .  
أدوات الإستعمال : مالج بلاستيكي - رولة .  
الكثافة : 1.07 كلغ/لتر +/- 0.05 عند 25 درجة مئوية .  
اللزوجة : 108 +/- 10 عند 25 درجة مئوية.

### تحضير السطح

- يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.
- حك السطح بقوة بفرشاة خشنة.
- إزالة الغبار .
- الغسل بالمياه النفاثة إذا لزم الأمر.

### خصائص التطبيق

يجب أن يكون السطح نظيفا، جافا وناعما قبل التطبيق.  
تطبق توارك باستخدام مالج بلاستيكي أو رولة.

إصدار: تشرين الاول 2016 من طرف شركة كولورادو 16/10.

تطور احتياجات عملنا قد يؤدي إلى تغيير خصائص منتجاتنا دون إشعار ودون التزام منا.